

Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren van gesloten oppervlakken van hout, kunststof en metaal.
- Snel en ongecompliceerd inkleuren van hoeken, kanten, groeven en “muiszantanden”.
- Voor het lakken van versteknaden op met folie overtrokken PVC-kozijnen en –deuren.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkkracht.
- Overlakbaar met alle König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (niet week-PVC).
- Beperkt PVC-vastheid (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet stof-, vet- en siliconenvrij zijn. De stift voor ieder gebruik voor ca. 30 sec. schudden. De roerkogels moeten duidelijk hoorbaar zijn. In de stift kan door invloeden van buitenaf (warmte) een overdruk worden opgebouwd. Om knoeien te verhinderen, moet de stift ontvlucht worden. Neem de dop van de stift en de stift met de punt naar boven (het beste in een doekje) houden. Door kort te knijpen in “P” wordt de stift hoorbaar ontvlucht. De stift met de punt naar beneden houden om de punt te activeren. Door voorzichtig te knijpen in “P” wordt de punt langzaam met lak gevuld. Eventuele overvloedige lak aan een doek afvegen. De stiftpunt in een vlakke hoek (ca. 45°) onder licht druk plaatsen. Het ventiel opent zich en de lak vloeit goed gedoseerd en voortdurend na. Vermijd aub. tijdens het gebruik het knijpen in “P”- dit kan tot ongecontroleerde lakvloeïng leiden. Door de vorm van de punt kunt u ook zeer goed op moeilijke plaatsen (hoeken, nauwe plaatsen) nauwkeurig werken. Ook verschillende streepbreedtes zijn eenvoudig te maken. Aangedroogde punten kunnen in N.C.-verdunding worden uitgewassen. Indien de stift voor langere tijd niet gebruikt wordt of bij pigmentaf-scheiding in de punt, dan een nieuwe punt nemen. Voor meer informatie zie gebruiksaanwijzing.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handvast:	na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerechtheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Licht ontvlambaar.
- Irriterend.
- Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - niet roken.
- Dampen niet inademen.
- Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

- Lak niet in gootsteen werpen. Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden.



Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 -
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen